

気密保持剤

リキッドシール300DP(旧製品)と リキッドシール300SP(現行品)の比較表

リキッドシール 300DP → リキッドシール 300SP 比較表

項目	リキッドシール 300DP(旧製品)	リキッドシール 300SP(現行品)
品番	72010	72510
製品名	リキッドシール300DP	リキッドシール300SP
用途	0.1mm 以下の微細孔の気密保持	0.1mm 以下の微細孔の気密保持
内容量	1L	1L
耐熱温度	260℃	300℃
最高温度	450℃	350℃
浸透時間	30分	2～5分
初期硬化時間	2～3分	6～20分
完全硬化時間	20～22時間	24～36時間
膜厚	3～4μm	4μm
危険物区分	第四類 第一石油類	第四類 第二石油類
価格(税別)	28,000円	28,000円

主な変更点

項目	改善内容
耐熱性能	260℃ → 300℃へ向上
浸透性能	30分 → 2～5分へ短縮
安全性	第一石油類 → 第二石油類へ変更